





### 速硬、速乾化 水泥系自流平材料



薄塗用為地區限定銷售商品。

### 種類 Yuka Reveler G 8 ~ 50mm Yuka Reveler G (薄塗用) 2~7mm 一般大樓、公寓大樓、學校、醫院等混凝土地板的 可對施丁厚度極蓮部位等推行蓮塗修補的混凝土地 板素地面調整材料。最適合早期開放新設和修整工程、縮短工期的施工條件。 用途 素地面調整材料。適用於早期開放新設和修整工程縮短工期、增厚等廣泛施工條件上。 25kg紙袋(塑膠內袋) 25kg紙袋(塑膠內袋) 貨模 施工厚度(mm) 施工面積(m²) 施工厚度(mm) 施工面積(m²) 30 約 0.5 約2.3 施工量標準 約0.8 (每袋) 20 5 約3.2 10 約1.6 約8.0 抗壓強度(N/mm²) 黏著強度(N/mm²) 可輕載步 項日 流量值 7天 7天 28天 試驗報告 Yuka Reveler G 6.3 / /袋 210±10mm 20.9 24.2 1.0以上 0.8以上 夏季約3小時 6.3 / /袋 210±10mm 冬季約5小時 1.0以上 0.8以上 20.6

混凝土、砂漿素地面情況

金屬鏝刀壓固素地面

木製鏝刀壓固素地面

淋雨的素地面、乾燥

### ※準據JASS15 M-103規格。

(m²/罐)

150~200

100 ~ 150

80~100

第2次

第1次

3倍稀釋液

6倍稀釋液

6倍稀釋液 4倍稀釋液

## 使用方法













▲ 注意

### 前置處理、底漆處理

- 請去除施工地面附著的乳皮等異物後,使用吸塵器清理乾淨。
- 為防止滲漏,請用砂漿填埋施工面的孔隙和間隙。
- 請透過放樣線、鑿邊整修,以標示完成水平。
- ●施工前一天·請使用板刷或毛刷等·以摩擦方式充分塗布規定 量的U-Primer G II稀釋液·以防產生氣泡和增加黏著力

至170 1111101 3 1111111111 3 1111111111111	+工主/心水工水/心山
※金屬鏝刀壓固素地面(防水素地面的表面精確度)・可用1次塗布3	倍稀釋液的方式進行施工。

### 混拌

- ●混拌的水量請以6.0~6.3 // (每袋)為範圍。
- ■請使用手動攪拌機(600rpm以上)或SL專用攪拌機・混拌3分鐘以上。

- 請以呈現水平為標準進行澆注後・使用鏝刀或地面整平刀加以整平。
- ■混拌後・長時間放置會開始硬化、降低流動性
- 因此請在混拌後15分鐘內實施澆注、整平、施工縫。
- 有時因依施工的面積和厚度而需要設置堰堤·詳細施工內容請洽本公司。

### 養護與其他

- ●尚未硬化前・請避免關窗及以無風狀態急速乾燥。
- 硬化後盡可能進行通風、換氣,以防止累積溼氣,否則溼度高時可能會發生白華。
- 依現場情況而定・一般養護期間以3天以上(表面水分8%以下)、60天以內為標準・並實施表面加工材料施工。 冬季請以7~60天為標準,並實施表面加工材施工。 此外·通風不良的場所可能需延長養護期間
- 發生白華時,請於乾燥後使用拋光機消除。
- 有氣泡(針孔)或施工縫部位不平時・請使用拋光機等削除凸部・當凹部範圍大時・ 請使用水泥系修補材料進行處理。
- Yuka Reveler G無法適用於塗布地板的素地面材料‧請使用Tough Reveler G。
- 直接黏貼木質材料時,請在材料背面進行緩衝材料施工。
- 請勿在氣溫未達5℃的環境中途布底漆或實施SI材施丁 從底漆塗布至SL材硬化期間內若氣溫低於5℃·請適當採取保暖措施。
- 使用金屬鏝刀壓固 ( 防水素地面程度 ) 1 次混凝土較為適當。 若使用機械鏝刀、可能無法充分黏著、詳情請洽本公司。
- → 澆汁混凝土後請養護1個月以上,並確認已確實乾燥。素地面如有水分,將會阻礙黏著性。
- 混凝土養護劑可能會因成分而阻礙黏著,使用前請洽本公司。

東京建材分公司

札幌建材營業所

請避免在養護期間內進行重量作業及施加振動。

### 請在製造日起2個月內使用完畢

- 存放保管方式請比照水泥,並避開溼氣。
- 請勿添加水泥、二氧化矽砂等其他材料。請避免在氣溫5℃以下環境施工。
- 處理時,請穿戴手套、長靴、護日鏡、防應口置等防且。 ■吸入時:請移往空氣新鮮處,用水或溫水漱口。
- 接觸眼睛時:用清水將眼睛沖洗15分鐘以上後,立即前往眼科就醫。附著皮屬時:請褪除經汙染的衣物和鞋子,再用水或溫水將附著部位沖洗乾淨。

〒105-8449 東京都港區芝浦1-2-1號Seavans N館

誤食時:用水沖洗口腔後,立即就醫。

### 本型錄之記載內容可能未經預告逕行變更,敬請見諒。

# 宇部興産株式会社

建設資材企業 建材事業部 營業推動部 〒105-8449 東京都港區芝浦1-2-1號Seavans N館 TEL (03)5419 - 6206 FAX (03) 5419 - 6265

http://www.ube.co.jp



日本建築精整加工材工業會登記	
登記編號	0409048 ( Yuka Reveler G ) 0510004 ( 薄塗用 )
耗散等級 區分表示	F&&&&
諮詢方式	http://www.nsk-web.org/

### 大阪建材分公司 〒530-0003 大阪市北區堂島1-6-20 (堂島Avanza 20F) TEL 06-6346-1363 名古屋建材分公司 〒461-0005 名古屋市東區東櫻1-1-10 (Urbannet名古屋大樓20F) TEL 052-961-1375 廣島建材分公司 〒730-0031 廣島市中區紙屋町2-1-22 (廣島興銀大樓) TEL 082-244-7234 九州建材分公司 〒810-0001 福岡市中央區天神1-2-12 (Metlife天神大樓8F) TFI 092-781-2309 東北建材營業所 〒980-0014 仙台市青葉區本町2-2-3 (鹿島廣業大樓) TEL 022-262-6235

# 台灣宇部股份有限公司 耐震事業部

〒007-0801 札幌市東區東苗穂一條1-2-44

http://www.ube.com.tw

台北市敦化北路205號3樓303室(金融大樓) TEL 02-8712-7600 FAX 02-8712-7608

TEL 03-5419-6203

TEL 011-784-8183